

Produktdatenblatt. casupur Extra 64 – Alpha-/Beta-Gips

Produktbeschreibung

casupur Extra 64 ist ein Mischgips auf der Basis von Alpha- und Beta-Halbhydrat auf Naturgipsbasis in sehr feiner Aufmahlung. casupur Extra 64 enthält keinerlei Additive oder sonstige Stellmittel. Dieser Gips eignet sich hervorragend für das Ziehen von Stuckleisten wie auch als Gießgips.

> Technische Daten und Eigenschaften

Normung	Gipsbinder A1 nach DIN EN 13279
Einstreumenge	155 – 165 g/100ml
Fließmaß (Vicatring)	19 – 23 cm
Kornaufbau (Alpine Luftstrahlsiebung)	R 40 µm R 63 µm R 200 µm
	8 – 14 % 0,5 – 4,0 % < 0,1 %
Versteifungsbeginn	10 – 20 min
Brinellhärte	> 45,0 N/mm ²

> Logistik und Sicherheitshinweise

Lieferform	25 kg-Sack
Lagerfähigkeit	bei trockener Lagerung mindestens 6 Monate lagerfähig
Sicherheitshinweise	Siehe Sicherheitsdatenblatt. Von casupur Extra 64 gehen keine besonderen Gefährdungen aus

> CE-Kennzeichnung



CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Deutschland

08
114 230
EN 13279-1: 2008
Gipsbinder A1
Gipsbinder zur Direktverwendung oder Weiterverarbeitung

Brandverhalten	A1
Calciumsulfatgehalt	≥ 50 %
Luftschalldämmung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedurchlasswiderstand	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

*NPD Eigenschaft nicht ermittelt, da nicht relevant (No Performance Determined)

Informationen

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit

Besonders zu beachten

- keine Fremdstoffe beimischen
- nicht unter +5°C, nicht über +35°C verarbeiten, jeweils auf die Untergrundtemperatur und die Umgebungstemperatur bezogen
- bei der Verarbeitung die allgemein anerkannten Regeln der Technik beachten
- bei Beton oder anderen schwach saugenden Untergründen eine Gips-Haftgrundierung bzw. eine geeignete Untergrundvorbereitung verwenden
- Hinweis zur Entsorgung: GISCODE: CP 1; WGK: 1; BetrSichV entfällt

Für weitere Informationen

wenden Sie sich bitte an:

CASEA GmbH

Pontelstraße 3

99755 Ellrich

Deutschland

T +49 36332 89-100

F +49 36332 89-202

info@casea-gips.de

casea-gips.de

Ein Unternehmen der
REMONDIS-Gruppe