

## Product datablad RADDIPLUS A

### Productbeschrijving

RADDIPLUS A is een hoogwaardig Calciumsulfaat bindmiddelcompound (CAB-30), geproduceerd volgens de norm DIN EN 13454 en is een ideale basis voor de productie en verwerking van kwalitatieve calciumsulfaat gietvloeren. RADDIPLUS A is gebaseerd op vrijwel uitsluitend Alpha-Halfhydraat en typeert een zeer snelle sterkteontwikkeling voor het sneller opstoken van vloerverwarming en het sneller belasten van de vloer. RADDIPLUS A is geschikt voor de productie en verwerking van gietdekvloeren als hechtende of zwevende vloer, losliggend op folie en zeer geschikt als dekvloer inclusief vloerverwarming. Gietdekvloeren, verwerkt met RADDIPLUS A volgens aanbevolen mortelrecepturen, zijn 'huidvrij' en behoeven niet te worden geschuurd, tenzij dit nodig is om het oppervlak te reinigen van bouwvuil (opschuren). Afhankelijk van toeslagmaterialen en mengverhoudingen kunnen gietdekvloeren van verschillende sterkteklassen worden geproduceerd. RADDIPLUS T uitermate geschikt als bindmiddel voor gebruik in premix droge mortelsystemen, als ook in 2-kamer silosystemen en Mixmobiele systemen.

### Informatie

Dit productblad is naar beste weten opgesteld en vervangt alle eerdere productbladen. De inhoud hiervan is niet juridisch bindend.

### > Technische gegevens en eigenschappen

Vloeimaat met Hägermannkegel**	23 – 26 cm
Open tijd gietvloerspecie*	30 – 45 min na verpompen
Druk- en buigtreksterkte van het bindmiddel	CAB 30 volgens DIN EN 13454
Beloopbaar na*	ca. 8 u
Gedeeltelijk belastbaar na*	ca. 36 u / 1,5 dagen
Brandbaarheid	A 1, onbrandbaar
pH-waarde (specie)	alkalisch, pH > 9
Schudgewicht	ca. 1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Opstarten vloerverwarming	Tijdens verwerking met 25°C voorlooptemperatuur mogelijk

\*) afhankelijk van verhardingsomstandigheden \*\*) afhankelijk van mortelreceptuur

### Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:

CASEA GmbH  
Pontelstraße 3  
99755 Ellrich  
Duitsland  
T +49 36332 89-100  
F +49 36332 89-202  
info@casea-gips.de  
casea-gips.de

Een onderneming van de  
REMONDIS-groep

### > Logistiek en veiligheidsinstructies

Leveringsvorm	Big-bag en bulk
Houdbaarheid	mits droog en beschermd opgeslagen is RADDIPLUS A 6 maanden houdbaar na leveringsdatum
Veiligheidsinstructies	Zie veiligheidsinformatieblad

### > CE-keurmerk



CASEA GmbH  
Pontelstraße 3  
99755 Ellrich  
Duitsland

06  
207 068  
EN 13454-1: 2004, calciumsulfaat bindmiddel CAB30  
Voor de productie van dekvloeren binnen in gebouwen

Brandgedrag	A1
pH-waarde	≥ 7
Sterkteklasse	30
Calciumsulfaatgehalte	≥ 85 %
Krimp en golving	≤ 0,2 mm/m

\*NPD eigenschap niet bepaald en is niet relevant (No Performance Determined)